

GEBRAUCHSANLEITUNG



Beseitigen Sie Schlagschäden und Abplatzungen an Badewannen, Waschbecken und Küchenspülen aus Keramik (Porzellan), Email und Acryl in fünf einfachen Schritten:

1. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Roststellen und lose Teile entfernen.
2. Die erforderliche Menge Spachtelmasse mit wenig Härter gut vermischen. Mischungsverhältnis 30 Teile Spachtelmasse : 1 Teil Härter. Die Verarbeitungszeit nach Zugabe des Härters beträgt vier Minuten. Tipp: Das Mischungsverhältnis entspricht ungefähr dem Größenverhältnis Walnuss : Erbse. Um beim Mischvorgang eingeschlossene Luftblasen zu entfernen, wird die angemischte Masse auf einem Blatt Papier dünn aufgestrichen und mit dem beiliegenden Spachtel wieder blasenfrei aufgenommen.
3. Die Schadstelle sauber ausspachteln und 30 Minuten trocknen lassen. Bei Porzellan können abgebrochene Scherben mit der angemischten Spachtelmasse wieder angeklebt werden.
4. Die gespachtelte Stelle auf Keramik- und Email mit braunem Schleifpapier sauber zuschleifen, so dass keine Überstände oder Löcher mehr zu sehen sind. Auf Acryl das beigefügte graue Nass-Schleifpapier mit Wasser angefeuchtet verwenden. Anschließend Schleifstaub entfernen und die Fläche reinigen.
5. Die Spraydose vor Gebrauch drei Minuten kräftig schütteln, Probe sprühen. Den Lack aus 15–20 cm Entfernung (Verarbeitungstemp. mind. 20 °C) dünn aufsprühen. Eine Schablone aus Papier oder Pappe (Lochgröße entspricht der Größe der beschädigten Stelle) erleichtert das gleichmäßige Auftragen. Hierzu die Schablone 1–2 cm über die Schadstelle halten, mit dem Sprühvorgang auf der Schablone beginnen und die Spraydose über die Öffnung hinwegziehen. Nach einer Minute den Vorgang wiederholen, bis die Schadstelle vollständig abgedeckt ist. Die reparierte Stelle kann nach vier Tagen mit einer handelsüblichen Lackpolitur poliert werden.

Wichtig: Der Untergrund muss tragfähig sein. Das Set ist nicht zur Reparatur von Spannungs- oder Haarrissen geeignet; keine Haftung auf selbstreinigenden Beschichtungen (easy-to-clean). Der Farbton wurde auf original Emailvorlagen der Sanitärhersteller abgestimmt. Bei Acryl können eventuell leichte Farbabweichungen auftreten. Die behandelte Oberfläche vier Tage nicht mit Wasser in Berührung bringen. Die Reparaturstelle ist hitzebeständig bis 60 °C.

Pflegehinweise: Zur Reinigung der reparierten Stelle nur milde Badreiniger (Cramer Flüssigreiniger) oder Seife benutzen. Keine konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel, keine alkoholhaltigen Polituren, Desinfektionsmittel oder organische Lösemittel verwenden.

Dieses Set enthält: Spachtelmasse 30 g, Härter 8 g, Reparatur-Spray 50 ml, Spachtel, 3 Schleifmittel.